



GLOBALPUR + GLOBALMATT adalék

MŰSZAKI ADATLAP

2/1

Termékleírás: a Sorell GLOBALPUR egy folyékony, egykomponensű UV álló poliuretán impregnáló anyag, amely a légkörből nyert nedvesség hatására szobahőmérsékleten térhálósodik. A termék elsősorban kvarcbeton és cement alapú hidegburkolatok, valamint természetes kőfelületek UV sugárzás ellenállóságára, vegyszerállóságára és egyéb külső hatásokkal szembeni védelmére szolgál. Sorell GLOBALMATT adalékot megfelelő arányban hozzáadva magasfényű, selyemfényű és matt felületet eredményez.

Alkalmazás: fagyálló és beltéri kvarc-adalékolt betonlap / Díszburkolat.

Tárolás: száraz, hűvös, napfénytől védett helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

Felhasználási mennyiség: 0,2-0,3 kg/m²

GLOBALPUR: A komp. **GLOBALMATT:** B komp.

Keverési arány: 1-6%-ig

(1l GLOBALPUR A komp. + 1cl-6cl GLOBALMATT B komp.)

Magasfényű felület: 1-2%; **Selyemfényű felület:** 3-4%;

Matt felület: 5-6%

Előkészítés: a felületet a burkolás és fugázás elkészültevel alaposan tisztítsuk meg minden szennyeződéstől, maradvány anyagtól (jelölés, fuga maradék stb). Miután meggyőződünk, hogy a felület tiszta és száraz, csak utána álljunk neki a felületkezelésnek. A felületkezelő anyag felhordásakor ügyeljünk a megfelelő munkavédelmi eszközök használatára és szabályok betartására: védőszemüveg, gumikesztyű, légzésvédő maszk.

Felhasználás: a felületkezelést mindig jól szellőztetett környezetben végezzük! FIGYELEM! Mindig végezzünk próbakezelést egy kisebb, kevésbé látható területen, hogy be tudjuk állítani pontosan a kívánt hatáshoz szükséges ke-

veréket, technikát. A felület fényességét és mattságát két tényező befolyásolja: az egyik a keverék aránya, a másik a kezelés technikája. Amennyiben az anyagot ronggyal erős nyomást gyakorolva körkörös mozdulatokkal felhordjuk, majd száraz ronggyal azonnal visszatöröljük és bedörzsöljük, úgy mattabb hatás érhető el. Ez a technika a felületkezelés fontos része, fokozottan figyeljünk rá! Ha a felületre hengerrel felvitt anyagot hagyjuk megszáradni és kikötni, úgy magasfényű felületet kapunk.

Matt felület: 1l GLOBALPUR A komp. + 5cl-6cl GLOBALMATT B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartsuk be (5-6% GLOBALMATT). Miután hozzáadtuk a mattító adalékot, addig végezzük a folyadékok elegyítését, amíg nem kapunk 100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk fel a mattítót, könnyen kaphatunk fényesebb felületet a kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel is felhordhatjuk az anyagot, vagy használhatunk ecsetet is. Maximum 1m² területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 1-2 perc várakozás után egy tiszta, szennyeződés mentes ronggyal körkörös mozdulatokkal dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha úgy érezzük, a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjünk el egy újat használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni, hogy az anyag megköthessen a felületen. A kötési idő alatt óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.

Selyemfényű felület: 1l A komp. + 3cl-4cl B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartsuk be (3-4% GLOBALMATT). Miután hozzáadtuk a mattító adalékot, addig végezzük a folyadékok elegyítését, amíg nem kapunk 100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk fel a mattítót, könnyen kaphatunk fényesebb felületet a kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel is felhordhatjuk az anyagot, vagy használhatunk ecsetet is. Maximum 1m²



GLOBALPUR + GLOBALMATT adalék

MŰSZAKI ADATLAP

2/2

területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 8-10 perc várakozás után egy tiszta, szennyeződés mentes ronggyal körkörös mozdulatokkal dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha úgy érezzük, a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjük el egy újat használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni, hogy az anyag megköthessen a felületen. A kötési idő alatt óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.

Magasfényű felület: 1l A komp. + 1cl-2cl B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartasuk be (1-2% GLOBALMATT). Miután hozzáadtuk a mattító adalékot, addig végezzük a folyadékok elegyítését, amíg nem kapunk 100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk fel a mattítót, könnyen kaphatunk fényesebb felületet a kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel is felhordhatjuk az anyagot, vagy használhatunk ecsetet is. Maximum 1m² területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 15 perc várakozás után egy tiszta, szennyeződés mentes ronggyal körkörös mozdulatokkal dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha úgy érezzük, a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjük el egy újat használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni, hogy az anyag megköthessen a felületen. A kötési idő alatt óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.

Veszélyek: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A termék szembe kerülve irritációt okoz, amely 24 órát meghaladó is lehet, belélegezve irritálja a légutakat, bőrre kerülve jelentős, bőrvörösséggel, kisebesséssel és ödémával járó bőrgyulladást okoz. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Bőrfelülettel való érintkezéskor: a szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. A testnek mindazon felületét, amely a termékkel akár csak feltételezhetően érintkezett, azonnal öblítse le bő, folyó vízzel, és lehetőleg mossa le szappannal. **Szembe jutáskor:** a tágra nyitott szemet azonnal, bőséges folyó vízzel, legalább 10 percen át mosni kell, majd steril gézzel vagy tiszta zsebkeendővel letakarni. **Orvoshoz kell fordulni:** orvosi vizsgálat előtt szemcseppet vagy szemkenőcsöt nem szabad használni. **Lenyeléskor azonnal orvoshoz fordulni,** ki kell hánytatni. A száját bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és sok vizet inni. **Megbetegedés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni** a biztonsági adatlap bemutatásával. **Belégzés esetén:** a helységet ki kell szellőztetni. A sérültet a szennyezett helyről el kell távolítani, jól szellőző helyen lefektetni és pihenni hagyni. Rosszullét esetén orvost kell hívni. Gyermekek elől elzárandó!

Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.

Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

