



**SORELL**  
CONSTRUCTIONS MATERIALS

# InnoFlex

## MŰSZAKI ADATLAP

**Termékleírás:** a Sorell InnoFlex egy kiemelkedően krémes állagú, könnyen felhordható, rendkívüli flexibilis, különösen kiadós, kiváló stabilitású, padlófűtésnél is alkalmazható ragasztó, mely különösen ajánlott kvarcbevonat burkolati elemek és kerámia lapok csaknem összes változatához. Használható padlóra, falfelületre, bel- és kültérben egyaránt.

**Anyagösszetétel:** cement kombináció, ásványi-, töltő-, és műanyag adalékanyagokkal.

**Alkalmazás:** fagyálló és beltéri kvarc-adalékolt betonlap / Szeletelt téglák / Kőporcelán / Mázas kerámia / Természetes pala, kőlap / Klinker járólappal és csempe / Cotto / Kő- és üvegmozaik / Szigetelő- és építőlemez. Ragasztás előtt a nagyon síma felületeket és lemezeket (pl.: keményhab lemez) érdesíteni kell.

**Alkalmazási felületek:** Beton, könnyűbeton, pörusbeton / Teljesen kifugázott falazat / Cementvakolat kategóriák a CS II, CS III és CS IV DIN EN 998 szerint / Gipszvakolat az EN 13279 szerint (nyomászilárdság > 2,5 N/mm<sup>2</sup>) / Építőlemez / Meglévő burkolat / Gipszpadló, gipszkarton és gipszrostlemez / Cement és anhidritesztrich.

### Műszaki adatok:

- **Sűrűség:** ~1,35 kg/dm<sup>3</sup>
- **Hőállóság:** -15 °C-tól +70 °C-ig.
- **Optimális keverővíz:** ~39 % vékonyágyas, ~37 % középágyas
- **Bekeverési arány:**  
vékonyágyas ~7,6 l víz / 20 kg, középágyas ~7,4 l víz / 20 kg
- **Pihentetési idő:** 2 perc
- **Nyitott idő:** ~30 perc
- **Bedolgozási idő:** ~1 óra
- **Max. rétegvastagság:** 20 mm
- **Járható:** ~24 óra
- **Fugázható:** ~24 óra
- **Teljesen terhelhető:** ~7 nap múlva
- **Anyagszükséglet vékonyágyas:**  
6 mm-es glettvas ~3,5 kg / m<sup>2</sup>, 8 mm-es glettvas ~4 kg / m<sup>2</sup>  
10 mm-es glettvas ~4,5 kg / m<sup>2</sup>
- **Anyagszükséglet középágyas:** ~5,0 kg / m<sup>2</sup>
- **Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet:** +5 °C-tól +30 °C-ig.
- **Csomagolás:** 20 kg-os papírzsákban

**Tárolás:** száraz, hűvös helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

## Üveghab kavics alapú prémium flexragasztó kvarcbevonat és kerámia burkolatokhoz, természetes kőlapokhoz

Vékony- és középágyaszású C2 TE S1

**Alapfelület előkészítés:** az alapfelület legyen zsírmentes, síma, szilárd, tiszta, száraz, továbbá laza részekről, repedésektől, illetve egyéb tapadáscsökkentő szennyeződéstől mentes. Az előkészített aljzatot Sorell Primer termékekkel alapozzuk.

**Felhasználás:** vékony- vagy középágyaszású alkalmazás szerint adjon egy zsák (20 kg) Sorell InnoFlex ragasztóhoz 7,6-7,4 l hideg, tiszta vizet és keverőgéppel lassú fordulaton keverje homogén, csomómentes habarccsá. Burkoláskor a kvarcbevonatra és a kerámia felületre vonatkozó összes aktuális normát és útmutatást be kell tartani. Oldalfalon, kültérben és nagyobb forgalmú helyeken a ragasztót fel kell hordani a fogadó felületre és a burkolat hátoldalára egyaránt. A burkoló lapokat mindig frissen felhordott habarcsba kell ágyazni, és enyhe nyomással kell eligazítani. Ha a felkent habarcs felszíne bőrösödni kezd, amelynek kezdete függ a klimatikus viszonyoktól (hőmérséklet, szél) friss habarcsréteget kell használni. A látszó felületre tapadt habarcsmaradványokat durva sörtéjű kefével, vagy seprűvel lehet eltávolítani.

**Veszélyek:** bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését! Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. Elzárva tárolandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

**Fontos tudnivalók:** a bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni! A habarccsal szennyezett felületeket és szerszámokat a munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva járható, fugázható. Ez idő alatt fagy nem érheti. A felület terhelhető: 1 hét múlva. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

**Biztonsági előírások:** lásd Biztonsági adatlap.

**Figyelmeztetés:** a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

