



SORELL
CONSTRUCTIONS MATERIALS

StoneColor Rustic

MŰSZAKI ADATLAP

Prémium minőségű durva szemcsés fugázóhabarcs rusztikus falburkolatok hézagkitöltésére 40 mm fugaszélességig

Termékleírás: a Sorell StoneColor Rustic egy érdes felületű, flexibilis, természetes kőhabarcs hatású, nagy fugaszélességre tervezett, 2,5 mm legnagyobb szemcseméretű, 8 féle színkivitelben gyártott, durva szemcsés fugázóhabarcs, falburkolatok 5-40 mm széles fugahézagainak kitöltésére. Használható falfelületre, kül- és beltérben, mosott, kefélt, vagy simított kivittel.

Anyagösszetétel: kvarchomok, osztályozott kavics, cement, speciális tulajdonságjavító adalékok, pigmentek.

Alkalmazás: fagyálló és beltéri kvarc-adalékolt betonlap / Természetes kőburkolat / Szeletelt téglá / Kőporcelán / Mázas kerámialap / Természetes pala, kőlap / Klinker csempe / Cotto / Kő- és üvegmozaik.

Alkalmas alapfelületek: Beton, könnyűbeton, pórusbeton / Cementvakolat kategóriák a CS II, CS III és CS IV DIN EN 998 szerint / Gipszvakolat az EN 13279 szerint / Építőlemez / Meglévő burkolat / Gipszkarton és gipszrostlemez.

Műszaki adatok:

- **Húzó-tapadószilárdság:** min. 1,0 MPa
- **Nyomószilárdság:** min. 21,1 MPa
- **Hajlítószilárdság:** min. 4,1 MPa
- **Maximális szemcse nagyság:** 2,5 mm
- **Bekeverési arány:** ~3,25 l víz / 25 kg
- **Pihentetési idő:** 3 perc
- **Bedolgozási idő:** ~30-45 perc
- **Fugaszélesség:** 5-40 mm
- **Használatba vehető:** ~24 óra múlva
- **Teljesen terhelhető:** ~7 nap múlva
- **Anyagszükséglet:** ~3-6 kg/m²
- **Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet:** +10 °C-tól +25 °C-ig.
- **Csomagolás:** 25 kg-os papírzsákban

Tárolás: száraz, hűvös helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

Előkészítés: magas hőmérsékleten, illetve erős napsütésben történő alkalmazás esetén a fugázandó felület előnedvesítése szükséges hideg, tiszta vízzel. A felesleges vizet távolítsuk el.

Felhasználás: adjon egy zsák (25 kg) Sorell StoneColor Rustic fugázóhoz 3,25 l hideg, tiszta vizet és keverőgéppel lassú fordulaton keverje homogén, csomómentes habarccsá. Hagyja állni 2-3 percig, majd felhordás előtt keverje át újra. A felhordott és

már nem folyékony fugát nedves szivaccsal törölje le a burkolatról úgy, hogy a fugaközöket ne mossa ki túl mélyen. A speciális szivacsot gyakran mossa ki tiszta vízzel, nehogy elmossa a habarcsot a kövek felületén. A fuga teljes száradását követően tiszta vízzel permetezze be a felületet. A fuga színárnyalata kötés után, függően a száradás idejétől kis mértékben változhat.

Veszélyek: bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező. Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az előírásoknak megfelelően.

Fontos tudnivalók: a bekevert fugázót 2 órán belül fel kell használni! A habarccsal szennyezett felületeket és szerszámokat a munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva járható. Ez idő alatt fagy nem érheti. A felület terhelhető: 1 hét múlva. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.

Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

